

AMBIANCE Mat intérieur



La dispersion acrylique très rationnelle et économique avec un temps ouvert long pour la mise en oeuvre facile et sans records de surfaces en plâtre et crépi blanc!

- excellent étalement (structure du rouleau minimale)
- surface similaire à un buvard (bonne possibilité de retouches)
- classe d'abrasion humide 2; très bon pouvoir couvrant et isolant
- peut être teinté en teintes pastels avec le système à teinter RUCOTREND Aqua
- Epempt d'odeurs et de substances nuisibles (sans ammoniac, COV, formaldéhyde, etc.)

Avec des additifs de résine de siloxane et d'hydrosol polymérique:

→ solidifie et durcit des supports friables et insolides de plâtre et de crépi blanc sans additif de polymère (farineux et sableux); égalise et améliore l'adhérence!



RUCO
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch

Ambiance mat intérieur

(disp. acryl. rationnelle / renforcé de Siloxan et d'hydrosol)

Utilisation	Dispersion de polymère très rationnelle et d'un bon étalement avec un champ d'application universel (béton, calcaire, crépi minéral et synth., tapisserie, vieilles couches de peinture etc.). Spécialement pour des applications directes de grandes surfaces de plâtre et crépi blanc (bonne qualité). Base de liant: dispersion polymère, résine siloxane, hydrosol	
Présentation de livrais.	Teintes:	blanc, RAL 9010, SNCS 0500-N
	Degré de brillant:	mat
Récipients	Seaux plastiques:	5 - 20 kg
Stockage	Dans des récipients originaux jusqu'à un an; résistant au gel jusqu'à -10°C	

Indications techniques

Poids spécifique	1,45 g/ccm	Extrait sec: 68%
Séchage	Sec au toucher et recouvrable après 2 - 3 heures	
Rendement	Rendement pratique: 4 - 6 m ² / kg	

Indications d'application et d'utilisation

Application	Au pinceau, rouleau, pistolet (aussi airless et airmix)
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec et complètement durci. <u>Supports sableux, friables:</u> fond pénétrant (RUCOPOL, HYDROPOL wv) <u>Fortes taches de nicotine, suie, tannin etc.:</u> isolant blanc RUCO, fond d'adhérence et d'isolation blanc, ISOLATOR blanc wv <u>Plâtre et crépi blanc (farineux, friables):</u> AQUADUR (dilué à 10 - 15%)
Dilution	Uniquement à l'eau; au pinceau / rouleau: 3 - 15%; au pistolet: jusqu'à 10 % La dilution dépend fortement du pouvoir d'absorption du support! Peinture de fond: 5 - 10% (plâtre / crépi blanc jusqu'à 15%) Peinture de finition: jusqu'à env. 5% (plâtre / crépi blanc jusqu'à 10%)
Conditions d'applicat.	Pas au-dessous de 5°C; danger de détérioration de film (fissures capillaires!)
Teintage	Colorants concentrés universels RUCOMIX jusqu'à max. 5%
Système de recouvrem.	Directement sur des supports au besoin prétraités. Nous recommandons une couche de fond diluée et une couche de finition

Données de sécurité

Symbole de danger	sans	COV: 0%	RID/ADR: sans	Code d'élimination: 08 01 12
--------------------------	------	---------	---------------	------------------------------



RUCO
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch