

PRONTO dispersion intérieur

(dispersion acrylique à très bon pouvoir couvrant, à prix modéré)



Pour des revêtements intér. résistants à l'usure à un bon pouvoir couvrant dans le secteur privé, industriel et professionnel (murs et plafonds dans des garages, bâtiments industriels, halls, corridors, caves, habitations).

- très bon pouvoir couvrant; résistant à la saponification et au jaunissement
- classe de frottement humide 3; résistant à l'usure et au lavage
- excellente perméabilité à la vapeur et actif à respirer
- catégorie B (étiquette environnementale); correspond à la norme MINERGIE-ECO 2011
- application facile et sans raccords; filtré airless
- dilué pour l'application à airless (10%) dans des récipients à 40 kg (blanc / RAL 9010 / NCS S 0500-N)



RUÇO
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch

PRONTO dispersion intérieur

(dispersion acrylique à prix modéré)

Utilisation	Pour des revêtements intérieurs résistants à l'usure à un bon pouvoir couvrant dans le secteur privé, industriel et professionnel (caves, corridors, garages, habitations etc.). Spécialement pour des applications rationnelles avec airless (dilué pour le giclage de récipients à 40 kg) dans des grands emplacements de garages, halls de stockage et de fabrication, salles industrielles etc. <u>Base de liant:</u> Dispersion acrylique
Présentation de livrais.	Teintes: blanc / RAL 9010 / RAL 9016 / NCS S 0500-N Degré de brillant: mat
Récipients	Seaux plastiques; 5 - 10 - 20 kg / 40 kg (10% dilué au giclage airless)
Stockage	Dans des récipients originaux jusqu'à un an; résistant au gel jusqu'à -10°C

Spécifications techniques

Poids spécifique	1,5 g/ccm	corps solide: 66%
Séchage	Sec au toucher et résistant à l'eau après 2 - 3 heures	
Rendement	Rendement pratique: 4 - 6 m ² /kg	

Indications d'application et d'utilisation

Application	Au pinceau, rouleau, pistolet (aussi airless)
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec et complètement durci. <u>Plâtre, crépi fortement sableux:</u> avec fond pénétrant (HYDROPOL ou RUCOPOL) <u>Taches de nicotine, suie, tannin et eau:</u> appliquer une première couche de fond d'isolation blanc RUCO (faible odeur), fond d'adhérence et d'isolation ou ISOLATOR blanc / vv <u>Vieilles couches de peinture à la chaux, minérale et badigeons:</u> bien broser ou enlever à l'eau (badigeons) et traiter au fond pénétrant (RUCOPOL ou HYDROPOL)
Dilution	Si nécessaire avec de l'eau. Au pinceau / rouleau: jusqu'à env. 5%; au pistolet: 5 - 10%
Conditions d'applicat.	Pas au-dessous de 5°C; danger de détérioration de film (fissures capillaires!)
Teintage	Colorants concentrés universels RUCOMIX jusqu'à max. 5%, RUCOCOLOR dispersion de teines fortes
Système de recouvrem.	Directement sur des supports au besoin prétraités. Nous recommandons une couche de fond (diluée) et une couche de finition.

Données de sécurité

Symbole de danger	aucun	COV: 0%	RID/ADR: sans	Code d'éliminat.: 08 01 12
--------------------------	-------	---------	---------------	----------------------------



RUCO
VERNIS ET COULEURS