

MAGISTRATOR

Apprêt d'accrochage PUR 1 comp.

intérieur + extérieur / hydrodiluable / blanc + coloré



MAGISTRATOR apprêt d'accrochage est idéal pour une application au pistolet, au rouleau et au pinceau sur les stores, les fenêtres et les portes dans le domaine intérieur et extérieur.



L'étalement optimal garantit également une excellente finition vernie (MAGISTRATOR Nova ou Futura).

Apprêt garnissant et d'accrochage, à élasticité permanente et avec un excellent étalement, pour l'intérieur et l'extérieur. Avec une adhérence exceptionnelle également sur le métal, le bois extérieur (groupes A + B), le PVC dur, le KELCO et tous les anciens revêtements usuels.

- adhérence exceptionnelle sur le bois, les panneaux MDF, le métal, le zincor, de nombreuses matières plastiques – PVC dur, polyester – les panneaux KELCO et MAX ainsi que sur les vieux revêtements, y compris les revêtements therm durcissables et poudré
- élasticité permanente élevée; aucune fragilisation (également pour le bois extérieur non-stables dans leurs dimensions; groupe B)
- bonne résistance à l'empilage ainsi qu'une ponçabilité remarquable et facile
- séchage rapide; mais temps ouvert suffisamment long pour peindre au pinceau de grandes surfaces
- recouvrable avec des émaux à base de dispersion et de résine synthétique (base aqueuse et solvantée)
- correspond à UE II cat. C --> conforme au standard Minergie-ECO



RUCO
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch

MAGISTRATOR apprêt d'accrochage

(pour intérieur + extérieur)

Application	Comme apprêt intérieur et extérieur universel pour le bois et les panneaux MDF, également comme sous-couche d'accrochage pour les matières plastiques dures (y compris les panneaux enduits de résine synthétique tels que MAX, KELCO, etc.) et les vieilles couches (non poncées) à base de dispersion et de résine synthétique. Base: dispersion PUR 1 comp. / acrylate pur autoréticulable	
Présentation de livrais.	Teintes:	blanc et coloré, selon les nuanciers RAL, NCS, etc. ou sur échantillon
	Degré de brillant:	mat
Récipients	Récipient en tôle:	0,5 - 1 - 5 - 20 kg
Stockage	Jusqu'à 1 an dans les récipients d'origine!	

Indications techniques

Poids spécifique	1,35 - 1,38 g/ml	Extraits secs: env. 60%
Temps de séchage	Facile à poncer et recouvrir après env. 4 h	
Rendement	Rendement pratique: 6 à 8 m ² /kg	

Indications d'application et d'utilisation

Application	Au pinceau, rouleau et pistolet
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de graisse et de cire.
Conditions d'applicat.	Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10 °C (risque de défaut de couche)
Dilution	Uniquement avec de l'eau; application au pinceau/rouleau: jusqu'à 3 %; application au pistolet: 10 à 15 %; application au pistolet Airless/Airmix: jusqu'à 5 %
Teintage	Avec des colorants RUCOTREND AQUA jusqu'à 5 %
Système de recouvrement	<u>Vieilles couches intactes; matières plastiques dures, KELCO, MAX:</u> bien nettoyer; poncer légèrement si nécessaire; directement avec MAGISTRATOR apprêt d'accrochage. <u>Fer et acier (à l'intérieur), zinc, aluminium:</u> nettoyer et dégraisser. <u>Fer et acier (à l'extérieur):</u> appliquer une sous-couche d'antirouille (HYDROPRIMER, AQUA-PLAST fond EP hydrodiluable, Primer universel, Allgrundprimer HS, etc.) <u>Panneaux MDF, dérivés du bois, mastic (intérieur):</u> directement avec MAGISTRATOR Apprêt d'accrochage <u>Vieux ouvrages en bois extérieurs, dégradés par les intempéries (groupes A et B):</u> poncer jusqu'à la substance ligneuse saine puis appliquer RUCOLINOL Imprégnation à l'huile ou le fond Hydro BP plus incolore et une couche de MAGISTRATOR apprêt d'accrochage. Couches de finition: Avec tous les émaux à l'eau, de dispersion et synthétiques à base de white spirit.

Données de sécurité

Symbole de danger	Cf. fiche de sécurité actuelle	RID/ADR: néant	Code d'élimination: 08 01 12
Decopaint	Ad 130 g/l	COV max. 80 g/l	



RUCO
VERNIS ET COULEURS