

MAGISTRATOR Futura

Email dispersion PUR 1 comp. mat-satiné / blanc + coloré
renforcé de céramique / intérieur + extérieur / hydrodiluable



MAGISTRATOR Futura garantit une excellente finition d'un mat-satiné sobre pour la quasi-totalité des supports à l'intérieur et à l'extérieur. Très bonne résistance aux rayures, aux estafilades et à l'empilage.



MAGISTRATOR Futura permet également la réalisation de revêtements extérieurs mats-satinés avec une bonne tenue de la teinte et du brillant sur les fenêtres, portes, stores, etc. en bois (groupes A+B).

Émail PUR 1 comp. mat-satiné, très résistant aux rayures et aux estafilades pour toutes les vieilles couches, le bois, les panneaux MDF, le métal, le PVC dur, KELCO, le béton, le crépi, etc.

Application au pinceau, au rouleau et au pistolet avec une excellente finition pour les portes, encadrements, fenêtres ainsi que pour les façades en bois et métal, les stores, etc.

- donne une excellente finition, sobre et mate-satinée; très bon étalement
- résistance exceptionnelle aux rayures, aux estafilades et polissage (poudre céramique micronisée)
- excellente résistance aux conditions météo et au jaunissement; très bonne tenue de la teinte et du brillant
- très bonne adhérence sur toutes les vieilles couches, le zincor, le PVC dur, KELCO, le crépi et le béton
- bonne tenue sur les arêtes; très bon pouvoir couvrant et garnissant
- correspond à UE cat. C --> conforme au standard Minergie-ECO



RUCCO
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch

MAGISTRATOR Futura mat-satiné

(pour intérieur et extérieur)

Application	Comme émail PUR 1 comp. très adhérent et résistant aux rayures et estafilades, avec une excellente finition, pour des revêtements rationnels et sans aucun jaunissement sur le métal, les matières plastiques dures, les matériaux dérivés du bois, les panneaux KELCO, le bois extérieur (groupes A et B) ainsi que toutes les vieilles couches habituelles. MAGISTRATOR argent (RAL 9006) et MAGISTRATOR Pearl (nacré) pour des revêtements décoratifs de façades, murs, couloirs, etc. Base: dispersion PUR 1 comp. / acrylate pur autoréticulable	
Présentation de livrais.	Teintes:	blanc et coloré, selon les nuanciers RAL, NCS, etc. ou sur échantillon
	Degré de brillant:	mat-satiné
Récipients	Récipient en tôle:	0,5 - 1 - 5 - 15 kg
Stockage	Jusqu'à 1 an dans les récipients d'origine!	

Indications techniques

Poids spécifique	1,33 g/ml	Extraits secs: ca. 52%
Temps de séchage	<u>sec au toucher</u> après 4 à 5 h, <u>facile à poncer et recouvrir</u> après 4 à 5 h	
Rendement	<u>Rendement pratique:</u> 6 à 8 m ² /kg	

Indications d'application et d'utilisation

Application	Au pinceau, rouleau et pistolet
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de graisse et de cire.
Conditions d'applicat.	Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10 °C (risque de la détérioration du revêtement)
Dilution	Avec de l'eau; <u>application au pinceau/rouleau:</u> jusqu'à 3 %; <u>application au pistolet:</u> jusqu'à 15%; <u>application au pistolet Airmix/Airless:</u> jusqu'à 5 %
Teintage	Avec des colorants RUCOTREND AQUA jusqu'à 5 %
Système de recouvrement	<u>Vieilles couches, matières plastiques, panneaux KELCO et MAX etc.:</u> en règle générale, directement avec MAGISTRATOR Futura, apprêter si nécessaire avec MAGISTRATOR apprêt d'accrochage, HYDROPRIMER hydrodiluable, etc. <u>Métal à l'extérieur (zinc, aluminium, fer, acier):</u> HYDROPRIMER hydrodiluable, Primer universel <u>Bois extérieur (groupes A + B):</u> RUCOLINOL Imprégnation à l'huile exempte de biocide ou fond Hydro BP Plus (fongicide). <u>Ouvrages en bois intérieurs:</u> apprêter avec une sous-couche (MAGISTRATOR apprêt d'accrochage ou EXPRESSATOR apprêt à base acrylique) ou appliquer directement deux couches de MAGISTRATOR Futura.
Nettoyage du matériel	Immédiatement à l'eau; peinture séchée avec un diluant nitro ou universel

Données de sécurité

Symbole de danger	Cf. fiche de sécurité actuelle	RID/ADR: néant	Code d'élimination: 08 01 12
Decopaint	Ad 130 g/l	COV max. 80 g/l	



RUCO
VERNIS ET COULEURS