


# RUCOTHIX

**Peinture mate pour murs et plafonds à faible tension**



**Peinture mate synth. à faible odeur avec un Top-Finish et une haute garantie pour des revêtements neufs et de rénovation rapides et rationnels. Aussi applicable sur des supports délicats et tachés, plâtre, crépi blanc, badigeon etc..**

- donne des surfaces mates, sans raccords et pas sensibles au trait de lumière
- très bon pouvoir couvrant et de remplissage; ne coule pas, cache de petites irrégularités et la constitution différente resp. la porosité du support (mise au point thixotropique)
- pouvoir adhérent assuré sur le plâtre critique / crépi blanc, toutes les vieilles couches de peint.
- résistant au jaunissement et à faible tension (faible tension de séchage et de vieillissement)
- idéale pour des rénovations rationnelles; isole des taches de nicotine, suie, eau et tannin
- temps ouvert long sur des supports absorbants, mais séchage initial rapide
- odeur faible (base d'isoparaffine); classe de frottement humide 3 (lavable et essuyable)



**RUCO**  
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA  
Fabrique de peintures et vernis  
Eichstrasse 42  
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69  
Fax +41 (0)44 809 69 99  
info@ruco.ch  
www.ruco.ch

# RUCOTHIX

(bonne isolation / à faible odeur, jaunissement et tension)

<b>Utilisation</b>	Pour des revêtements intérieurs de plafonds et murs mats exempt de taches. Spécialement pour des couches de rénovation rationnelles de plafonds et murs tachés, encrassés de suie et enfumés où on peut peindre sans travaux préparatoires (couche d'isolation, nettoyage de blancfixe, primer pour crépi blanc). <b>Base:</b> résine synthétique thixotropique, pas jaunissant
<b>Présentation de livrais.</b>	<b>Teintes:</b> blanc / RAL 9010 / NCS S 0500-N <b>Degré de brillant:</b> complètement mat
<b>Récipients</b>	Récipients métalliques: 1 - 5 - 10 - 20 kg
<b>Stockage</b>	Dans des récipients originaux jusqu'à un an

## Spécifications techniques

<b>Poids spécifique</b>	1,38 g/ccm	corps solide: 69%
<b>Séchage</b>	Peut être peint après 4 - 6 heures (ou humide sur humide)	
<b>Rendement</b>	Rendement pratique: 5 - 6 m <sup>2</sup> /kg	

## Indications d'application et d'utilisation

<b>Application</b>	Au pinceau, rouleau, pistolet (aussi airless)
<b>Traitement préalable</b>	Le support doit être propre, sec et exempt de graisse; bien laisser durcir des supports neufs, contenant de la chaux et du ciment et qui ne doivent plus être fortement alcalin! <u>Des supports fortement farineux, cassant et poudreux:</u> appliquer une première couche de fond pénétrant (RUCOPOL ou HYDROPOL diluable à l'eau).
<b>Dilution</b>	Succédané d'essence de térébenthine ou succédané d'essence de térébenthine inodore (V-12) - au <u>pinceau et rouleau</u> max. 3 - 4% (couche de fond: 5 - 10%) - au <u>pistolet</u> jusqu'à 10%
<b>Teintage</b>	Pas recommandable (danger d'effets de rub-out)
<b>Système de recouvrem.</b>	1 - 2 couches sur des supports prétraités si nécessaire
<b>Élimination des couches</b>	Décapant rapide RUCO, décapant rapide RICO

## Données de sécurité

<b>Classification</b>	aucun	COV: 24,2%	RID/ADR: libre	Code d'élimination.: 08 01 11
-----------------------	-------	------------	----------------	-------------------------------



**RUCO**  
VERNIS ET COULEURS